BEST AVAILABLE COPY

PROCESS FOR THE PREPARATION OF MICROCAPSULES OR LIPOSOMES WITH CONTROLLED SIZES

Publication number: WO9319735

Publication date:

1993-10-14

Inventor:

ROUX DIDIER (FR); DIAT OLIVIER (FR);

LAVERSANNE RENE (FR)

Applicant:

CENTRE NAT RECH SCIENT (FR); ROUX DIDIER

(FR); DIAT OLIVIER (FR); LAVERSANNE RENE (FR)

Classification:

- international:

A61K9/127; A61K9/50; A61K9/127; A61K9/50; (IPC1-

7): A61K9/127

- european:

A61K9/127P; A61K9/50P

Application number: WO1993FR00335 19930402 Priority number(s): FR19920004108 19920403

Also published as:

WO9319735 (A1) WO9319735 (A1)

EP0633768 (A1) EP0633768 (A1)

EP0633768 (A1)

more >>

Cited documents:



GB1376166 DE4038075




P0466236

Report a data error here

Abstract not available for WO9319735
Abstract of corresponding document: **US5792472**PCT No. PCT/FR93/00335 Sec. 371 Date Dec.

PCT No. PCT/FR93/00335 Sec. 371 Date Dec. 13, 1994 Sec. 102(e) Date Dec. 13, 1994 PCT Filed Apr. 2, 1993 PCT Pub. No. WO93/19735 PCT Pub. Date Oct. 14, 1993Process for the preparation of microcapsules with controlled sizes in which a homogeneous liquid crystal lamellar phase is prepared comprising at least one surfactant and at least one solvent and, if need be, one substance to be encapsulated. The invention is characterized in that the lamellar phase is subjected to constant shearing.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

PCT

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Bureau international



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT

DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VER	TU DU	TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)
(51) Classification internationale des brevets ⁵ :		(11) Numéro de publication internationale: WO 93/19735
A61K 9/127	A1	(43) Date de publication internationale: 14 octobre 1993 (14.10.93)
(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FF (22) Date de dépôt international: 2 avril 1993		d'Estienne-d'Orves, F-75441 Paris Cédex 09 (FR).
(30) Données relatives à la priorité: 92/04108 3 avril 1992 (03.04.92)	;	(81) Etats désignés: CA, JP, US, brevet européen (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).
(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIEN (CNRS) [FR/FR]; 15, quai Anatole-France, Fris (FR).	TIFIQI	JE Avec rapport de recherche internationale.
(72) Inventeurs; et (75) Inventeurs/Déposants (US seulement): ROUX, Di FR]; 54, avenue Gambetta, F-33700 Mérigi DIAT, Olivier [FR/FR]; 126, rue Belleville, F-3 deaux (FR). LAVERSANNE, René [FR/FR]; 6 du Parc-d'Espagne, F-33600 Pessac (FR).	nac (F 3000 B	R).

(54) Title: PROCESS FOR THE PREPARATION OF MICROCAPSULES OR LIPOSOMES WITH CONTROLLED SIZES

(54) Titre: PROCEDE DE PREPARATION DE MICRO-CAPSULES OU DE LIPOSOMES DE TAILLES CONTROLEES

(57) Abstract

Process for the preparation of microcapsules with controlled sizes in which a homogeneous liquid crystal lamellar phase is prepared comprising at least one surfactant and at least one solvent and, if need be, one substance to be encapsulated. The invention is characterized in that the lamellar phase is subjected to constant shearing.

(57) Abrégé

Ce procédé de préparation de micro-capsules de tailles contrôlées, dans lequel on prépare une phase lamellaire homogène cristal liquide comprenant au moins un tensio-actif et au moins un solvant et, le cas échéant, une substance destinée à être encapsulée, est caractérisé selon l'invention en ce que l'on soumet cette phase lamellaire à un cisaillement constant. Encapsulation de substances biologiques, etc.



UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AT	Autriche	FR	France	MR	Mauritanie
ΔÜ	Australie	GA	Gabon	MW	Malawi
BB	Barbade	GB	Royaume-Uni .	NL	Pays-Bas
BE	Belgique	CN	Guinée	NO	Norvěge
8F	Burkina Faso	GR	Grèce	NZ	Nouvelle-Zélande
BC	Bulgarie	HU	Hongrie	P.L	Pologne
BJ	Bénin	IE	Irlande	PT	Portugal
BR	Brésil	ίΤ	Italic	RO	Roumanie
CA	Canada	JP	Japon	RU	Fédération de Russie
CF	République Centrafricaine	KP	République populaire démocratique	SD	Soudan
CC	Congo		de Corée	SE	Suède
CH	Suisse	KR	République de Corée	SK	République stovaque
CI	Côte d'Ivoire	ΚZ	Kazakhstan	SN	Sénégal
CM	Cameroun	LI	Liechtenstein	รบ	Union sovićtique
C2	Tchécoslovaquie •	LK	Sri Lanka	TD	Tchad
CZ	République tehèque	LU	Luxembourg	TG	Togo
DE	Allemagne	MC	Monaco	UA	Ukraine
DK	Dancmark	MG	Madagascar	US	Etats-Unis d'Amérique
ES	Espagne	ML	Mali	VN	Vict Nam
Fl	Finlande	MN	Mangolic		

5

10

15

20

25

30

ъ

1

PROCEDE DE PREPARATION DE MICRO-CAPSULES OU DE LIPOSOMES DE TAILLES CONTROLEES

La présente invention a pour objet un procédé de préparation de micro-capsules ou de liposomes de taille contrôlée par application d'un cisaillement constant sur une phase lamellaire.

On entend par microcapsule une particule de taille micronique (0,1 à 10 µm), fermée par une ou plusieurs doubles couches (constituant la membrane) composées d'au moins un type de tensioactif (molécule composée d'une partie lipophile et une autre hydrophile se fixant aux interfaces). Cette ou ces membrane(s) enferme(nt) dans l'espace un volume de solvant isolé du reste de la solution qui est le volume encapsulé. Le rendement d'encapsulation est défini comme le pourcentage de volume encapsulé par rapport au volume total de solvant.

Dans le cas particulier de tensioactifs d'origines lipidiques, notamment des phospholipides, ces capsules sont appelées liposomes.

De nombreuses méthodes de préparation de micro-capsules et de liposomes ont été décrites dans la littérature. Parmi les méthodes proposées, on trouve notamment des méthodes basées sur la dispersion mécanique du ou des tensioactifs dans un solvant, des méthodes de préparation d'émulsions d'un solvant organique volatil dans un solvant aqueux puis évaporation de la partie organique, et des méthodes par polymérisation d'un monomère tel que l'acide acrylique (par exemple BE-A-808034, FR-A-2504408, US-A-3242051, US-A-4637905).

Dans le cas des liposomes, les procédés décrits comportent généralement des méthodes par émulsification (par exemple FR-A-2315991, FR-A-2399242 et FR-A-2521565).

5

10

15

20

25

30

2

Ces méthodes conduisent, dans les meilleurs cas, à des taux d'encapsulation de l'ordre de 50 % et à des particules relativement polydispersées.

Selon la présente invention, on propose une méthode simple de préparation de micro-capsules mono-dispersées très concentrées, à très haut rendement d'encapsulation (plus de 90 %) tout en contrôlant la taille des micro-capsules très précisément.

Ce résultat est obtenu en soumettant une phase lamellaire, cristal liquide, monophasique à un cisaillement constant homogène dans l'espace.

Ce résultat est étonnant car l'homme de l'art aurait logiquement pensé que l'application d'un cisaillement constant à une phase lamellaire aurait conduit à une orientation au moins partielle de cette phase plutôt qu'à la fabrication de petites particules isotropes de taille donnée .

L'invention a donc pour objet un procédé de préparation de micro-capsules de tailles contrôlées, dans lequel on prépare une phase lamellaire homogène cristal liquide comprenant au moins un tensioactif et au moins un solvant et, le cas échéant, une substance destinée à être encapsulée, caractérisé en ce que l'on soumet cette phase lamellaire à un cisaillement constant.

Dans une première étape on prépare une phase lamellaire homogène constituée d'au moins un type de tensioactif (ionique ou non ionique) dans au moins un type de solvant (notamment l'eau ou une solution aqueuse saline ou alcoolique). Une phase lamellaire est définie par un empilement périodique de membranes séparées par un solvant. C'est une phase cristal-liquide (smectique A) caractérisée par un ordre solide dans la direction perpendiculaire aux membranes et un ordre liquide dans les deux autres directions. Les concentrations sont choisies en fonction du diagramme de phase du système qui

WO 93/19735

5

10

15

30

35

localise la zone de stabilité de la phase lamellaire. Généralement, cette phase lamellaire existe dans tous les systèmes tensioactifs/eau à des concentrations élevées de tensioactifs (> 30 % en poids). Dans certains cas cette phase lamellaire persiste pour des concentrations beaucoup plus faibles de tensioactifs (jusqu'à moins de 1-10 %).

En pratique on pourra utiliser notamment de 0,5 à 50 % en poids de tensioactifs par rapport à la phase lamellaire. Ces tensioactifs peuvent être aussi bien ioniques (dérivés d'acides gras éventuellement alcoxylés, sulfonates, dérivés à ammonium quaternaire, etc) que non ioniques (polyethers, polyalcools, etc) et plus généralement tout composé pouvant former une phase lamellaire et seront choisis en fonction des applications du produit préparé.

De plus, on peut préparer des systèmes où la membrane est constituée d'un film mince d'eau entouré par deux couches de tensioactifs (membranes inverses), le tout étant dilué dans un solvant hydrophobe.

Dans le cas où la membrane est constituée d'eau (membrane inverse), le solvant est choisi parmi les liquides hydrophobes, notamment les hydrocarbures aliphatiques (en particulier en C₅ à C₂₅) ou benzéniques, éventuellement halogénés, les alcools supérieurs (en particulier C₄ à C₁₂), les cétones, etc.

Cette phase lamellaire, une fois préparée, est aisément caractérisable par observation en microscopie optique polarisée de la texture montrant ainsi des défauts caractéristiques de l'ordre lamellaire (coniques focales, stries huileuses). Dans le cas des phases concentrées (> 20 %) on peut aussi la caractériser par rayons X. Dans le cas des phases diluées, on peut caractériser l'ordre lamellaire par diffusion des neutrons ou, dans les cas extrêmes, par diffusion de la lumière.

Dans une seconde étape, qui constitue l'originalité principale de l'invention, cette phase lamellaire est soumise à un cisaillement constant, dans un dispositif approprié. Il existe actuellement principalement deux types de dispositifs pouvant convenir à cet effet.

Un premier type de dispositif est une cellule dite de Couette, constituée de deux cylindres concentriques en rotation constante l'un par rapport à l'autre, où le cisaillement est défini par le rapport de la vitesse de déplacement relative divisée par la distance entre les cylindres. Un autre type de dispositif est la cellule de type plan/cône, où un cône dont la pointe est dirigée vers un plan, et dont l'axe est perpendiculaire à ce plan, tourne à une vitesse angulaire constante à distance du plan.

Dans les deux dispositifs décrits précédemment, on peut montrer que le cisaillement est constant dans l'ensemble de la cellule. Ces cellules sont couramment utilisées dans des appareils commerciaux, en particulier des rhéomètres permettant de mesurer les propriétés viscoélastiques de liquides (par exemple : CARRIMED ou RHEOMETRIX). Toutefois leur application à la préparation de micro-capsules n'a jamais été envisagée. De tels appareils peuvent être utilisés pour la préparation de micro-capsules selon l'invention.

La phase lamellaire doit être soumise à un cisaillement constant pendant un certain temps pour obtenir un état stationnaire. On peut suivre la cinétique de formation en mesurant en fonction du temps le couple qui s'applique sur l'un des cylindres lorsque l'on impose la vitesse de rotation de l'autre (i.e. le cisaillement). Ceci est facilement réalisé sur les appareils commerciaux décrits précédemment. Le temps typique pour atteindre l'état stationnaire est de l'ordre de quelques minutes

5

10

15

20

... 25

35

5

à quelques heures, (notamment 1 mn à 100 min): plus le cisaillement est élevé plus le temps nécessaire est court. Le cisaillement est typiquement situé entre 1 et $1000 \, \mathrm{s}^{-1}$, notamment entre 2 et $400 \, \mathrm{s}^{-1}$.

Une fois le cisaillement arrêté, on récupère une crème constituée par un ensemble dense de sphérules monodisperses (objets sphériques) de phases lamellaires. Ces sphérules constituent les micro-capsules dont la taille est une fonction directe du cisaillement qui a été imposé lors de la préparation. On peut montrer expérimentalement et théoriquement que le diamètre varie comme l'inverse de la racine carrée du cisaillement.

On peut mesurer la taille par différentes méthodes. La plus simple est de prélever un peu de crème et de remplir une cellule optiquement transparente (cellule Helma de 1 à 10 mm par exemple). En envoyant un faisceau laser à travers la cellule et en plaçant un écran sur le trajet après la cellule on remarque un anneau de diffusion dont la position donne directement le diamètre D des micro-capsules en utilisant la formule classique:

- $D = \lambda/n/2/\sin(\theta/2)$
- θ étant l'angle formé par la position de l'anneau et le faisceau initial,
- λ étant la longueur d'onde de la lumière, et
- n étant l'indice de réfraction du milieu

On peut aussi placer la crème obtenue sous un microscope polarisant et observer une texture homogène dont la taille caractéristique est le diamètre des microcapsules.

On peut encore faire des images de microscopie électronique dans les mêmes conditions que celles que l'on utilise pour caractériser les liposomes.

5

10

15

20

25

30

6

Le procédé selon l'invention permet de préparer des micro-capsules ayant des dimensions généralement entre 0,1 et 50 micromètres, plus habituellement entre 0,8 et 8 micromètres, avec moins de 10 % de polydispersité en rayon. Il convient particulièrement à la préparation de liposomes.

A l'état non dilué, ces microcapsules sont très stables et peuvent être conservées très longtemps selon le tensioactif utilisé.

Les microcapsules préparées sous forme de crème par le procédé selon l'invention peuvent être par la suite utilisées directement pour préparer une solution diluée de micro capsules par simple addition de solvant. La stabilité des micro capsules en suspension est alors identique à celle obtenue par d'autres méthodes et est donc une fonction du système utilisé.

On peut mesurer le rendement d'encapsulation soit directement sur la crème par une méthode de conductivité à basse fréquence par exemple, soit par une technique classique sur une solution diluée de microcapsules. On peut également mesurer le rendement d'encapsulation en incorporant un colorant dans la phase lamellaire et en mesurant après cisaillement et centrifugation la concentration en colorant dans le surnageant. On obtient généralement une encapsulation de l'ordre de 90 à 95 %.

Le procédé de préparation selon l'invention permet donc l'obtention de micro capsules de tailles contrôlées et monodisperses. De plus, on obtient une concentration très élevée de ces particules. L'ensemble de ces propriétés permet une détermination facile de la taille caractéristique par l'observation d'un anneau de diffusion de la lumière ou même par mesure directe sous microscope à contraste de phase.

On peut expliquer la formation de ces

5

10

15

30

35

sphérules de la façon suivante. Lorsque le cisaillement est très petit (typiquement < 1 s⁻¹) on obtient le régime d'orientation de la phase lamellaire décrit par Oswald et Kléman (J. de physique lettres 43, L-411, 1983) dans le cas des phases smectiques thermotropes. Le mouvement se fait alors par déplacement de défauts suivant les lois de la lubrification des smectiques. Dès que l'on dépasse un cisaillement critique (de l'ordre de 1 s^{-1}), le mouvement imposé est trop rapide pour permettre aux dislocations de bouger et le système forme des objets sphériques de tailles constantes qui roulent les uns sur les autres. La taille est fixée par un équilibre entre la force élastique nécessaire pour maintenir le système à une taille D et la force visqueuse qui s 'exerce sur chacune des particules par ses voisines en déplacement. On peut montrer alors que :

$$D = \sqrt{\frac{4 \pi (2 k_c + \overline{k})}{\eta d \gamma}}$$

avec k_c et \overline{k} qui sont respectivement les constantes élastiques de courbures moyenne et gaussienne de la membrane.

η est la viscosité du milieu

y est le cisaillement

d est la distance entre membranes dans la phase lamellaire d'origine.

Indépendamment des propriétés d'encapsulation décrites ci-dessus, la crème obtenue est un milieu viscoélastique à seuil.

La relation qui existe entre la taille des microcapsules obtenues et le cisaillement appliqué montre qu'il est possible de régler la taille en fonction des applications. Cela permet également de modifier les propriétés viscoélastiques du système sans changer sa

5

10

15

20

25

30

8

composition simplement en modifiant la valeur du cisaillement. Il est ainsi possible de préparer des fluides viscoélastiques ayant différentes fréquences viscoélastiques, la fréquence viscoélastique étant définie comme la fréquence à laquelle les modules élastiques et visqueux se croisent.

Dans un mode de réalisation avantageux de l'invention, on incorpore dans la phase lamellaire cristal liquide, avant le cisaillement, un monomère à l'état dissous dans l'un des constituants de cette phase lamellaire et l'on initie la polymérisation du monomère après l'étape de cisaillement.

Le monomère peut par exemple être soit dissous dans l'eau (par exemple de l'acrylamide ou un dérivé de l'acide acrylique), soit dissous dans l'huile (styrène par exemple), soit, s'il a des propriétés tensioactives, solubilisé dans la membrane de tensioactif. On peut aussi utiliser le monomère à l'état pur afin de remplacer l'un des constituants de la phase lamellaire. C'est le cas par exemple pour l'huile qui peut être du styrène pur, ou pour le tensioactif qui peut être un tensioactif polymérisable utilisé pur. Généralement, on ajoute un agent réticulant permettant d'obtenir un gel de polymère stable.

Selon la nature de la réaction d'initiation de la polymérisation, il peut être nécessaire d'ajouter un initiateur chimique. Il faut dans ce cas l'ajouter avant l'étape de cisaillement, afin d'assurer l'homogénéité de la solubilisation. Il est alors possible de déclencher la réaction de polymérisation par la modification d'un paramètre extérieur (par exemple par chauffage ou exposition à un rayonnement ultraviolet) en évitant tout démarrage de la réaction pendant la phase de préparation des microcapsules.

35 De la même manière, si l'on désire encapsuler

5

10

15

20

25

30

35

9

un principe actif, il doit être dissous dans la phase lamellaire, avant son cisaillement.

Cette phase, contenant le principe actif, le monomère et l'initiateur, est soumise à un cisaillement par le procédé selon l'invention, constant pendant la durée nécessaire à l'obtention de l'état stationnaire. Ceci constitue la première étape. A l'issue de ce traitement on récupère la crème obtenue.

Dans une seconde étape, cette crème est polymérisée. La polymérisation peut être effectuée soit sur la crème pure, soit diluée dans le solvant ayant été utilisé pour la fabrication de la phase cristal-liquide. Le déclenchement de la réaction de polymérisation permet d'obtenir des microcapsules polymérisées. On peut alors diluer ou utiliser ces microcapsules telles quelles.

Ces microcapsules polymérisées se caractérisent entre autres par une stabilité beaucoup plus grande que celle des capsules non polymérisées (pas de dégradation après plusieurs mois) et un ralentissement notable de la fuite du principe actif inclus dans les capsules.

On peut dans certains cas disperser ces microparticules aussi bien dans un solvant aqueux ${\tt qu'organique}$.

Dans un autre mode de réalisation de l'invention on utilise comme phase lamellaire une phase qui est susceptible de passer de l'état de phase lamellaire cristal-liquide (phase $L\alpha$) à une phase gel (phase $L\beta$) à plus basse température où les molécules de tensioactifs sont organisées selon un ordre solide bidimensionnel dans chaque membrane et après cisaillement on porte les microcapsules à une température inférieure à la température de transition de phase gel/liquide.

Cette transition de phase est bien connue dans les systèmes lipidiques mais aussi pour les tensioactifs synthétiques.

5

10

15

20

25

30.

35

10

Les microcapsules sont préparées en phase lamellaire cristal-liquide (phase haute température) en suivant le procédé décrit précédemment. Les principes de formation et les résultats sont similaires à ceux décrits auparavant. La crème de microcapsules concentrées est ensuite portée à une température inférieure à celle de la transition gel/liquide. On obtient ainsi une crème concentrée de microcapsules solidifées en phase gel. On peut alors diluer ces microcapsules dans un solvant. Si un principe actif est ajouté lors de la préparation de la phase cristal-liquide de départ, on retrouve ce principe actif dans les capsules solides à l'issue de la préparation. En réchauffant la suspension diluée de capsules solides au-dessus de la température de transition gel/liquide, ce principe est alors libéré selon une cinétique liée à la composition de la membrane en phase cristal-liquide.

On peut également utiliser la propriété de certains gels physiques de passer de l'état liquide à l'état gel en fonction de la température et de façon réversible pour permettre la fabrication de microparticules gélifiées. On peut ainsi préparer une phase cristal-liquide avec dans le solvant le polymère gélifiant. Cette phase est cisaillée au-dessus de la température de gélification du polymère puis, après obtention des microcapsules, refroidi en-dessous. Les capsules obtenues peuvent être alors dispersées dans un solvant. En reproduisant la transition gel/liquide en sens inverse on peut ainsi contrôler le relargage d'un principe actif (encapsulé lors de la préparation).

On peut en outre coupler le procédé selon l'invention à un procédé classique d'encapsulation : la coacervation. Usuellement la coacervation consiste dans une première étape à préparer une émulsion d'un liquide hydrophobe dans de l'eau. Puis un polymère est adsorbé

5

10

15

20

25

30

35

11

à l'interface huile/eau pour former une coquille polymérisée permettant de stabiliser cette émulsion. On encapsule donc par ce procédé un principe actif hydrophobe dans une capsule hydrophile. De plus la taille des microcapsules ainsi obtenue est relativement grande (10-1000 μ m).

Si l'on applique la même méthode dans une seconde étape au procédé selon l'invention, on peut encapsuler un composé hydrophile dans une matrice hydrophile (ou un composé hydrophobe dans une capsule hydrophobe). De plus, la taille est bien contrôlée et peut descendre en-dessous du micron.

On peut en outre utiliser le procédé selon l'invention pour préparer des particules solides. A cet effet, on utilise le procédé selon l'invention comme étape préparatoire d'un micro-réacteur chimique afin de préparer par exemple des particules solides de taille contrôlée. On illustrera le procédé par la préparation de particules de nickel monodispersées. Deux méthodologies sont appliquées. Si une réaction chimique consiste à faire réagir une molécule A sur une molécule B (ou un ensemble de molécules) on peut encapsuler l'un des réactifs dans les microcapsules et disperser ces capsules dans un solvant contenant le réactif B. La réaction est alors déclenchée au niveau de la capsule servant de réservoir (micro-réacteur). Si cette réaction consiste en la production d'un produit AB solide ou polymérisé, la taille de l'objet résultant est alors contrôlée par la quantité de produit réactif dans la capsule, par le nombre de sites réactifs et par la concentration du réactif à l'extérieur de la capsule. On peut aussi dans le cas d'une réaction catalytique, encapsuler le catalyseur dans la capsule et mettre l'ensemble des réactifs (sauf le catalyseur) dans le solvant servant de diluant. La dispersion des capsules contenant le catalyseur dans

12

le solvant contenant les réactifs entraîne le déclenchement de la réaction au niveau de chaque capsule. De nouveau si on prépare des capsules solides ou polymérisées on peut ainsi contrôler la taille des particules résultantes.

c

Le procédé de préparation de microcapsules selon l'invention trouve des applications dans de nombreux domaines.

1) Peintures

Le procédé peut être utilisé à plusieurs niveaux dans la préparation de peintures. On peut encapsuler un principe actif et diluer ces capsules dans une peinture. Le relargage de ce principe actif est contrôlé par la taille des capsules, la polymérisation éventuelle et aussi des procédés spécifiques tels que ceux décrits plus haut (transition de phase, gels, coacervation, etc...). On peut aussi incorporer des particules solides préparées comme décrit ci-dessus afin de donner aux peintures des propriétés optiques ou diélectriques. Le principe actif peut être un insecticide, un fongicide ou tout autre produit demandant un relargage contrôlé dans le temps. On peut aussi mélanger des capsules de natures différentes afin de mieux répartir dans le temps la fuite du principe actif.

25

30

35

5

10

15

20

2) Produits phytosanitaires

Il est possible d'appliquer le procédé selon l'invention dans le domaine phytosanitaire, afin de traiter des produits végétaux. Deux actions peuvent être envisagées : d'une part, comme décrit précédemment, le relargage d'un principe actif peut être contrôlé. De plus, du fait de la nature des parois des capsules (tensioactives) et selon leur taille, ces capsules peuvent passer plus facilement la barrière protectrice des plantes. On peut ainsi encapsuler des pesticides ou

13

des vitamines.

3) Reprographie

Dans le domaine de la reprographie, ce procédé permet l'encapsulation de colorants dans la préparation de films couleur. On peut aussi penser utiliser la possibilité de contrôler la taille de préparation des particules solides afin de préparer des grains de sel d'argent de taille contrôlée.

10

15

20

5

4) Cosmétique

Dans le domaine des cosmétiques, le procédé est directement applicable à la préparation de capsules enfermant un principe actif. On peut utiliser comme tensioactif des lipides, des acides gras, des tensioactifs non ioniques ou des dérivés de sucres. La possibilité de relargage contrôlé par le contrôle de la température (transition gel/liquide) peut se révêler particulièrement intéressante en utilisant une membrane qui a une température de transition au-dessous de 30/35° C. Les propriétés viscoélastiques peuvent aider à la formulation de crèmes de beauté.

5) Lessives liquides

Dans le domaine des lessives liquides, on peut penser utiliser le procédé selon l'invention afin de contrôler des réactions chimiques devant se dérouler lors du lavage. On peut aussi faire entrer ces microcapsules dans la constitution de produits adoucissants (en particulier ceux donnant des capsules en phase solide Lß).

6) Produits agro-alimentaires

Dans le domaine agro-alimentaire, le procédé 35 est utilisable comme alternative aux procédés à base de

14

polymère. On remarquera que le très fort taux d'encapsulation ainsi que le contrôle précis de la taille sont des atouts importants. Les principes actifs à encapsuler sont des arômes ou tout autre produit nécessitant une protection particulière (produits sucrants par exemple).

ò

7) Biomédical/pharmacie

5

15

20

25

30

35

Dans le domaine du biomédical et de la 10 pharmacie, le procédé peut être appliqué dans de nombreuses voies.

L'encapsulation de principes actifs médicamenteux ou substances biologiques peut être obtenue en
dissolvant dans la phase lamellaire de départ un ou
plusieurs principes actifs. Ceux-ci se retrouvent ainsi
encapsulés à l'intérieur des micro-capsules dans la
proportion du rendement d'encapsulation.

Par ailleurs, on peut citer comme exemples la vectorisation de médicaments, la mise au point de produits de contraste pour l'imagerie médicale (produits magnétiques pour l'imagerie à résonance magnétique), préparation de sang artificiel (en utilisant des tensioactifs fluorés). On peut aussi utiliser ce procédé dans la préparation de tests médicaux (en utilisant par exemple la polymérisation).

8) Liants hydrauliques

Le procédé permet par exemple de préparer un catalyseur retard pour la prise rapide de matériaux tels que ciments, béton, plâtre ... En encapsulant ce catalyseur par le procédé selon l'invention on peut retarder son effet. Ceci permet la mise en oeuvre du matériau et le déclenchement retardé de la prise dû à la fuite contrôlée du catalyseur.

WO 93/19735

5

15

20

25

30

(figure 1)

Les exemples suivants illustrent l'invention avec les figures annexées sur lesquelles :

- la fig. 1 est une photographie au microscope à contraste de phase de micro-capsules obtenues selon le procédé de l'invention,
- la fig. 2 représente la mesure de la taille des microcapsules en fonction du cisaillement appliqué selon le procédé de l'invention, et
- la fig. 3 est un diagramme correspondant à la région de formation des micro-capsules en fonction de la proportion de solvant et du taux de cisaillement.

Exemple 1 : Tensioactif ionique + eau salée On prépare une phase lamellaire par dissolution de 16,8 % d'un tensioactif ionique, le di-octyl sulfosuccinate de sodium, (Aérosol OT de la société SIGMA Chemical Co) dans 83,2 % d'eau salée (chlorure de sodium à 12 g/l). Cette phase lamellaire est ensuite soumise à un cisaillement constant de 3 s⁻¹ pendant 30 min, à l'aide d'un rhéomètre (CARRIMED 50) équipé d'une cellule de Couette de Mooney. La crème obtenue est transvasée dans une cellule transparente de 1 mm placée dans un faisceau laser. La taille de l'anneau de diffusion observée indique que les liposomes obtenus ont un diamètre de 2 μm avec une polydispersité d'environ 10 %. On peut observer sous microscope polarisant une texture homogène de taille caractéristique de 2 μm . On peut diluer cette crème dans de l'eau salée à 12 g/l et observer sous microscope à contraste de phase une solution plus ou moins concentrée de micro-capsules

Exemple 2: Variation de la taille des microcapsules en fonction du cisaillement.

On prépare une phase lamellaire par dissolution de 17 % de tensioactif ionique (Aérosol OT de la société SIGMA) dans 83 % d'eau salée (chlorure de sodium)

ã 15 g/l. Cette phase lamellaire est ensuite soumise à un cisaillement variant de 2 à $400~\rm s^{-1}$ comme dans l'exemple 1. La taille des micro-capsules est mesurée par diffusion de la lumière; on obtient la courbe présentée sur la figure 2 en annexe. La taille (diamêtre) varie linéairement en fonction de l'inverse de la racine carrée du cisaillement de 8μm à 0,8μm.

Exemple 3 : Membrane inverse

On prépare une phase lamellaire inverse par mélange de 14,85 % de pentanol, 13,77 % de SDS (dodecylsulfate de sodium), 50,06 % de dodecane et 21,32 % d'eau et homogénéisation. Après l'avoir laissé reposer, cette phase lamellaire est composée de films d'eau entourés de tensioactifs d'épaisseur 20 Å et séparés par un solvant composé de dodécane et de pentanol d'épaisseur 90 Å (caractérisation obtenue par la mesure du pic de Bragg en diffraction des rayons X). Cette phase est soumise à un cisaillement constant (entre 3 s⁻¹ et 280 s⁻¹). Pour chaque cisaillement, on mesure à l'état stationnaire la taille par diffusion de la lumière. On obtient une taille variant de D = 1 μm à 6 μm en fonction du cisaillement.

Une phase lamellaire composée de 16 % (en poids) de tensioactif C 12 E5 (mono n-dodécyl-éther de pentaéthylèneglycol de la société NIKKOL), de 4,25 % d'hexanol et de 79,75 % d'eau est préparée puis soumise à un cisaillement pendant 10 min à 2 s⁻¹. On obtient une crème composée de sphérules ayant 2µm de diamètre qui peut être mesurée par diffusion de la lumière par la méthode décrite dans l'exemple 1. La variation du cisaillement de 1s⁻¹ à 10s⁻¹ permet d'obtenir des tailles variant de 1,5 à 8µm.

WO 93/19735

Exemple 5: Tensioactif ionique + eau pure Une phase très diluée de DDAB (bromure de didodécyl-diméthyl-ammonium de la société ALDRICH) dans l'eau pure est préparée (5 % de DDAB dans 95 % d'eau), ce qui correspond à une distance entre membranes de 800 Å (mesurée par diffusion des neutrons). Cette phase soumise à un cisaillement constant de 10 s⁻¹ pendant 30 min conduit à une phase concentrée de sphérules d'environ lµm de diamètre.

Exemple 6: Lécithine + cholesterol + eau Un mélange de 47 % en poids de lécithine de soja (Cernes Synthelabo), 13 % de cholestérol et de 40 % d'eau est préparé puis soumis à un cisaillement constant pendant 10 min à 400 s⁻¹. On obtient une phase de micro-capsules concentrées de 2µm de diamètre. On peut disperser ces sphérules dans de l'eau pure et observer le mouvement brownien de ces liposomes ainsi que leur taille avec un microscope à contraste de phase. En faisant varier le cisaillement de 300 à 700 s⁻¹, on peut faire varier la taille des liposomes de 3 à 1µm.

Afin de déterminer la possibilité de formation de micro-capsules pour un système donné, on peut établir un diagramme d'orientation qui délimite la zone d'existence de ces micro-capsules en fonction du cisaillement et d'autres paramêtres sur lesquels on peut jouer expérimentalement. A titre d'exemple on a étudié systématiquement un système identique à l'exemple 3. La région de formation de micro-capsules a été localisée en fonction de deux paramêtres : le cisaillement et le taux de dilution de la phase lamellaire qui détermine la distance entre membranes. La phase lamellaire inverse de départ contient : 22 % de pentanol, 31 % de SDS et 47 % d'eau. Cette phase est diluée avec un mélange de 91 % de dodecane et 9 % de pentanol. La phase lamellaire est stable de 0 % de dodecane à 80 % de dodecane.

18

La figure 3 en annexe représente la région de formation des micro-capsules en fonction de la fraction volumique de dodécane et du cisaillement. Ce diagramme a été obtenu avec une cellule de Couette de 2 mm. Sur cette figure la région 2 où les micro-capsules se forment, est limitée par deux lignes qui correspondent respectivement à une région globalement orientée avec les membranes parallèles à la direction de l'écoulement avec défauts (région 1 à bas cisaillement) ou sans défaut (région 3 à haut cisaillement) dans cette direction.

EXEMPLE 8

5

10

Préparation de microcapsules polymérisées.

Ð

On prépare une phase lamellaire contenant en poids : 30 % d'Aérosol OT, 60 % d'eau salée (15 g/l de 15 NaCl), 9 % d'acrylamide et 1 % de méthylène bis-acrylamide (agent réticulant). On ajoute à 1 g de cette préparation 50 µl d'une solution de triéthanolamine (60 gl-1) dans l'eau et 50 μl d'une solution contenant 0,2 20 gl⁻¹ de bleu de méthylène et 0,2 gl⁻¹ d'éosine (initiateur de la réaction de polymérisation en présence de lumière). On a soin de ne pas exposer le mélange à la lumière pendant l'étape de préparation des microcapsules. Cette phase cristal-liquide est placée dans une cellule de Couette (ou plan-cône) et soumise à un cisaillement 25 constant de 20 s-1 pendant 2 heures. Après cette étape, la crème ainsi obtenue est placée dans une cellule en quartz et soumise à un rayonnement lumineux (lumière solaire ou lampe à vapeur de mercure) pendant quelques 30 minutes. Il se produit alors une décoloration progressive indiquant la consommation des initiateurs et le démarrage. de la réaction. On récupère alors une crème de microcapsules polymérisées. Ces microcapsules peuvent être diluées dans une solution d'eau salée (15 g/l) et 35 observées au microscope optique. On peut aussi diluer ces

WO 93/19735

5

15

20

30

35

microcapsules dans du cyclohexane. On obtient alors des petites capsules de polymère en suspension dans une phase inverse. Une mesure par diffusion dynamique de la lumière indique que ces particules ont un diamètre de $0.2~\mu m$.

En variante, on peut diluer la crème d'un facteur deux (dans l'eau salée à 15 g/l de NaCl) avant de procéder à l'étape de polymérisation. On obtient alors des microcapsules similaires.

10 EXEMPLE 9

Préparation de microcapsules polymérisées On prépare un mélange contenant 30 % d'Aérosol OT, 50 % d'eau salée (15 g/l de NaCl), 15 % d'acrylamide et 5 % de méthylène bis-acrylamide (agent réticulant). On ajoute à 1 g de cette préparation 50 µl d'une solution de triéthanolamine (60 gl⁻¹) dans l'eau et 50 µl d'une solution contenant 0,2 gl⁻¹ de bleu de méthylène et 0,2 gl⁻¹ d'éosine (initiateur de la réaction de polymérisation en présence de lumière). On soumet cette phase au cisaillement puis à l'action d'un rayonnement ultraviolet et on obtient des microparticules. Ces microcapsules sont plus stables que dans l'exemple 9 et leur taille reste constante avec le temps.

25 EXEMPLE 10

Préparation de microcapsules à transition de phase.

On prépare une phase contenant en poids 10 % de SDS (dodécyl sulfate de sodium), 10 % de dodécanol et 80 % d'eau salée à 20 g/l (on peut ajouter dans cette eau un principe actif, par exemple de la calcéine (agent fluorescent) pour la démonstration de l'effet indiqué). Cette phase est cisaillée à une température de 50° C pendant 15 min. sous un cisaillement de 20 s⁻¹. Puis on refroidit la crème prélevée à une température de 20° C.

20

On peut alors diluer les capsules obtenues dans une phase d'eau salée (20 g/l) et l'on obtient une suspension de particules solides avec le principe actif encapsulé. En réchauffant cette suspension au-dessus du point de gel (40° C environ) celui-ci est libéré. Dans le cas où le principe actif est de la calcéine la libération peut être suivie par fluorescence avec la présence d'un agent inhibant la fluorescence dans l'eau de dilution (sel de cobalt par exemple).

\$

10

15

20

- 25

EXEMPLE 11

Préparation de particules de nickel colloïdal de taille contrôlée.

A 1 g d'une phase lamellaire contenant 17 % en masse d'Aérosol OT et 83 % d'eau salée à 15 g/l, on ajoute 0,1 ml d'une solution 10^{-2} M de tétrachloropalladate de sodium. Cette phase est cisaillée à 4 s⁻¹ pendant 2 h. On disperse 0,2 g de la crème de sphérulites obtenue dans 2 ml d'eau salée à 15 g/l, puis on y ajoute 1 ml d'une solution à 5 % en masse de diméthylamine-borane. Après quelques minutes on ajoute 1 ml d'une solution contenant 0,1 mole/l de chlorure de nickel II, 0,1 mol/l de gluconate de sodium, 0,2 mol/l d'hypophosphite de sodium et 3,8 % en volume d'ammoniac concentré. La solution noircit immédiatement et un dégagement gazeux apparaît. Les grains de nickel peuvent être recueillis par centrifugation. L'étude par diffraction des rayons X indique une taille de 300 + 25 Å.

5

25

REVENDICATIONS

- l Procédé de préparation de microcapsules de tailles contrôlées, dans lequel on prépare une phase lamellaire homogène cristal liquide comprenant au moins un tensioactif et au moins un solvant et, le cas échéant, une substance destinée à être encapsulée et formant un empilement de membranes, caractérisé en ce que l'on soumet cette phase lamellaire à un cisaillement constant.
- 2 Procédé selon la revendication 1, 10 caractérisé en ce que le solvant est l'eau ou une solution aqueuse saline.
 - 3 Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les microcapsules sont des liposomes.
- 4 Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les membranes sont des membranes inverses formées d'eau entourée de tensioactif dans un solvant hydrophobe.
- 5 Procédé selon l'une quelconque des 20 revendications l à 4, caractérisé en ce que le(s) tensioactif(s) constitue(nt) de 0,5 à 50 % en poids de la phase lamellaire.
 - 6 Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le cisaillement est entre 1 et 1000 s^{-1} .
 - 7 Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que le cisaillement est entre 2 et 400 $\ensuremath{\text{s}^{\text{-1}}}$.
- 8 Procédé selon l'une des revendication 1 30 à 7, caractérisé en ce que le cisaillement constant est réalisé à l'aide d'une cellule constitué de deux cylindres concentriques en rotation constante l'un par rapport à l'autre.
- 9 Procédé selon l'une quelconque des 35 revendications l à 7, caractérisé en ce que le cisaille-

22

ment constant est réalisé à l'aide d'une cellule constituée par un plan/cône.

10 - Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que l'on incorpore dans la phase lamellaire cristal liquide avant le cisaillement, un monomère à l'état dissous dans l'un des constituants de cette phase lamellaire et l'on initie la polymérisation du monomère après le cisaillement.

11 - Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que l'on utilise une phase lamellaire susceptible de passer à l'état de phase gel à plus basse température et après cisaillement, on porte les microcapsules à une température inférieure à la température de transition de phase gel/liquide.

12 - Procédé selon l'une quelconque des revendications l à 11, caractérisé en ce que les microcapsules ont un diamètre de 0,1 à 10 μm.

20

5

10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/FR 93/00335

A. CLA	SSIFICATION OF SUBJECT MATTER			
Int	.Cl. 5 A61K9/127			
According	to International Patent Classification (IPC) or to both	national classification	and IPC	
B. FIEI	LDS SEARCHED			
Minimum d	ocumentation searched (classification system followed b	y classification symbols)		
Int	.Cl. 5 A61K; B01F			
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the	extent that such documen	ts are included in th	ne fields searched
Electronic d	ata base consulted during the international search (name	of data base and, where p	oracticable, search t	erms used)
C. DOCU	JMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where a	ppropriate, of the releva	ant passages	Relevant to claim No.
A	H. SUCKER ET AL. 'PHARMAZEUTI TECHNOLOGIE' 1991, GEORG THIEME VERLAG, ST			8,9
	(DE) see page 5, paragraph B - pag			
A	GB,A,1 376 166 (THE BRITISH P COMPANY LIMITED) 4 December 1974	PETROLEUM		8
	see the whole document			
A	DE,C,4 038 075 (B. BRAUN MELS 19 March 1992 see page 7, line 45 - line			1–12
A	WO,A,8 602 264 (LUISI) 24 April 1986			1–12
	see page 1, line 1 - page see page 7; example 1	5, line 32		
			_/	,
Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent f	amily annex.	
"A" docume	categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not considered particular relevance	date and not in co	blished after the inter inflict with the applications underlying the	mational filing date or priority ration but cited to understand invention
"E" earlier d "L" docume cited to	ocument but published on or after the international filing date ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is establish the publication date of another citation or other	considered novel step when the doc	or cannot be consideration or cannot be considerated along the constant of the	
"O" docume means	reason (as specified) ant referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	considered to in- combined with on being obvious to:	volve an inventive	claimed invention cannot be step when the document is documents, such combination is art
	nt published prior to the international filing date but later than rity date claimed	·	r of the same patent	
Date of the a	actual completion of the international search	Date of mailing of the	international sear	ch report
8. Ju	uly 1993 (08.07.93)	26 July 199	3 (26.07.93)
Name and m	nailing address of the ISA/	Authorized officer		
Euro	ppean Patent Office			
Facsimile No	0.	Telephone No.		

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

-2-

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/FR 93/00335

egory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP,A,O 466 236 (QUEST INTERNATIONAL B.V.) 15 January 1992 see page 2, line 1 - page 6, line 39 see page 11; table 1	1–12
ŀ		
	•	
	-	
		·
	· .	

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO.

FR 9300335 SÁ 72643

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

08/0

08/07/93

Patent document cited in search report	Publication date			Publication date
GB-A-1376166	04-12-74	None		<u> </u>
DE-C-4038075	19-03-92	EP-A-	0488142	03-06-92
W0-A-8602264	24-04-86	CH-A- AU-A- EP-A,B	662944 4961285 0197987	13-11-87 02-05-86 22-10-86
EP-A-0466236	15-01-92	US-A-	5190915	02-03-93

Demande Internationale No

I. CLASSE	MENT DE L'INVEN	TION (si plusieurs symboles de classification	are contractional and in the contract of	
Selon la cl	lassification internation	nale des brevets (CIB) ou à la fois selon la c		
CIB	5 A61K9/12	7		
II. DOMAI	INES SUR LESQUEL	S LA RECHERCHE A PORTE		
			sinimale consultée ⁸	
Système	e de classification		ymboles de classification	
CIB	5	A61K ; B01F		
		Documentation consultée autre que la d où de tels documents font partie des don	ocumentation minimale dans la mesure maines sur lesquels la recherche a porté	
m pocie	MENTE CONSIDER	S COMME PERTINENTS 10		
Catégorie °		otification des documents cités, avec indica	adian of placemain, 12	1 27 1 25 25 25
Categorie		des passages pertinents 13	tiion, si necessaire,	No. des revendications visées 14
A	TECHNOLO 1991 , (ER ET AL. 'PHARMAZEUTIS DGIE' GEORG THIEME VERLAG , S		8,9
	(DE) voir pag	ge 5, alinéa B - page 6 		
A	COMPANY 4 Décemb	376 166 (THE BRITISH PE LIMITED) ore 1974 document en entier	TROLEUM	8
A	19 Mars	 038 075 (B. BRAUN MELSUI 1992 ge 7, ligne 45 - ligne !	·	1-12
A	24 Avril			1-12
	voir pag voir pag	ge 1, ligne 1 - page 5, ge 7; exemple 1	ligne 32	
			-/	
"A" docu cons "E" docu tion. "L" docu prior autre "O" docu nne "P" docu posterieureme	ument antérieur, mais particulie ument pouvant jeter un vait ou après cette date ument pouvant jeter un vité ou cité pour détern re citation ou pour une aument se référant à un exposition on tous aut ument publié avant la de ument publié avant la de tent à la date de priorité	t général de la technique, non èrement pertinent publié à la date de dépôt interna- i doute sur une revendication de ainer la date de publication d'une raison spéciale (telle qu'indiquée) e divulgation orale, à un usage, à tres moyens late de dépôt international, mais	"T" document ultérieur publié postérieurement international ou à la date de priorité et n'i à l'état de la technique pertinent, mais cit le principe ou la théorie constituant la bas "X" document particulièrement pertinent; l'invequée ne peut être considérée comme nouve impliquant une activité inventive document particulièrement pertinent; l'invediquée ne peut être considérée comme impactivité inventive lorsque le document est a plusieurs autres documents de même naturaison étant évidente pour une personne d'a" document qui fait partie de la même famili	appartenemant passife pour comprendre se de l'invention vention revendi- elle ou comme cention reven- oliquant une associé à un ou re, cette combi- tu métier.
Date & lange		single but my standard to	1	
Date a raque	08 JUILL	utionale a été effectivement achevée ET 1993	Date d'expédition du présent rapport de rec	z 6. II, S
Administratio	on chargée de la recher OFFICE EU	che internationale UROPEEN DES BREVETS	Signature du fonctionnaire autorisé BENZ K.F.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			<u> </u>	

Permittre PCT/ISA/210 (émodème fauille) (Jerréer 1985)

ð

H. DOCUME	VIS CONSIDERES COMME PERTINENTS ** DEUXIEME FEUILLE	NEMENTS INDIQUES SUR LA)
atégorie o	Identification des documents cités, ¹⁶ avec indication, si nécessaire des passages pertinents ¹⁷	No. des revendication visées ¹²
	EP,A,O 466 236 (QUEST INTERNATIONAL B.V.) 15 Janvier 1992 voir page 2, ligne 1 - page 6, ligne 39 voir page 11; tableau 1	1-12
1.		

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE RELATIF A LA DEMANDE INTERNATIONALE NO.

FR 9300335 SA 72643

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche internationale visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

08/07/93

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s) Aucun		Date de publication
GB-A-1376166	04-12-74			
DE-C-4038075	19-03-92	EP-A-	0488142	03-06-92
₩0-A-8602264	24-04-86	CH-A- AU-A- EP-A,B	662944 4961285 0197987	13-11-87 02-05-86 22-10-86
EP-A-0466236	15-01 - 92	US-A-	5190915	02-03-93

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.